Hartgewebe PF CC 201

Allgemeine Eigenschaften	Wert	Norm
Dichte	1,372 g/cm³	ISO 1183
Wasseraufnahme	207,80 mg	ISO 62
Mechanische Eigenschaften		
Biegespannung beim Bruch senkrecht zur Schichtrichtung	129 MPa	ISO 178
Elastizitätsmodul aus dem Biegeversuch	6902 MPa	ISO 178
Druckfestigkeit senkrecht zur Schichtrichtung	290,94 MPa	ISO 604
Schlagfestigkeit (Charpy) parallel zur Schichtrichtung	22,46 kJ/m²	ISO 179/3C
Scherfestigkeit parallel zur Schichtrichtung	52,83 MPa	VDE 0318/2
Zugfestigkeit	92,48 MPa	ISO 527-4
Elektrische Eigenschaften		
Durchschlagfestigkeit bei 90°C in Öl senkrecht zur Schichtrichtung	1,66 kV/mm	IEC 60243-1
Durchschlagspannung bei 9+0°C in Öl parallel zur Schichtrichtung	5 kV	IEC 60243-1
Isolationswiderstand nach Eintauchen in Wasser	20,10 MOhm	IEC 60167
Vergleichszahl der Kriechwegbildung CTI	150 CTI	IEC 60112

Die Daten sind Richtwerte und können in Abhängigkeit von Verarbeitungsverfahren und Probekörperherstellung variieren. Im Regelfall handelt es sich um Durchschnittswerte von Messungen. Die Angaben lassen sich nicht ohne weiteres auf die weiterverarbeiteten Produkte übertragen. Die Eignung von Materialien für einen konkreten Verwendungszweck ist vom Verarbeiter bzw. Anwender zu prüfen. Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicheten Eigenschaften dar. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu.